

فصل ۱

مقدمه

۱-۰-۱ ترکیب‌های LiRF_4

ترکیبات با ساختارهای مختلف فلوراید‌ها به دلیل ویژگی‌های اپتیکی‌شان حدود یک سوم مواد لیزری را تشکیل می‌دهند. بنابراین، طیف اپتیکی آن‌ها مهم است که می‌توان آن‌ها را به روش‌های مختلف نیمه‌تجربی به دست آورد. پارامترهای میدان بلوری برای این دسته از ترکیبات با روش‌های گوناگون نیمه‌تجربی به دست آمده‌اند گستره وسیع نتایج و کاربردهای فراوان این دسته از ترکیبات ما را بر آن داشت تا در این کار پارامترهای میدان بلوری این ترکیب‌ها و سپس طیف اپتیکی آن‌ها را با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن به دست آوریم و آن‌ها را با مقادیر تجربی مقایسه کنیم تا بیشتر به ماهیت فیزیکی آن‌ها پی ببریم.

ترکیب‌های LiRF_4 به دلیل طیف گسترده‌شان کاربردهای صنعتی متعددی دارند. آن‌ها خواص جالبی در دماهای پایین از خود نشان می‌دهند. از این‌رو، مطالعه‌های نظری و تجربی بسیاری در مورد آن‌ها صورت گرفته‌اند [۱]. ترکیب LiYF_4 یک ماده میزبان لیزر شناخته شده‌ای با ناخالصی خاکی‌های کمیاب است. گذار فاز کوانتومی در دمای $T = 10 \text{ K}$ در ترکیب LiHoF_4 گزارش شده است. ترکیب‌های LiHoF_4 و LiTbF_4 فرومغناطیس آیزینگ با دمای گذار به ترتیب $T_c = 2.885 \text{ K}$ و $T_c = 1.53 \text{ K}$ می‌باشند. گشتاورهای مغناطیسی هر دو ترکیب در راستای محور c جهت‌گیری کرده‌اند. در حالی که ترکیب LiDyF_4 یک پادفرومغناطیس با دمای نیل $T_N = 0.62 \text{ K}$ است. در این دسته LiTmF_4 پارامغناطیس وان-ولک^۲ است. این ترکیب‌ها در ساختار چهاروجهی CaWO_4 و گروه

^۲ Van Vleck

فضایی $I4_1$ متبلور می شوند. گروه نقطه‌ای یون‌های لانتانیدی S_4 است.

کتاب نامه

- [1] Romanova, I V, Korableva, S L, Krotov, V I, Malkin, B Z, Mukhamedshin, I R, Suzuki, H, and Tagirov, M S. Magnetic and magnetoelastic properties of LiDyF₄ single crystals. *Journal of Physics: Conference Series*, 478:012026, dec 2013.